

Vivienne

CERA

Opaca

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contiene il 90% di cera carnauba, arricchita di emulsioni poimeriche che l'hanno resa più resistente al traffico. Ad elevato potere autolucidante, la sua applicazione non necessita di supporto meccanico.

E' particolarmente consigliata per la protezione di marmi, graniglia, parquet vetrificati, graniti lucidati, cotti trattati.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Si può utilizzare con una diluizione acquosa al 50%, mediante l'uso di panni umidi strizzati.

DATI INDICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto	Liquido bianco
Peso specifico	1.00 g/ml
pH	8.5±0.3
Resa	4-6 g/mq
Contenuto in sostanza attiva	9%
Coefficiente di attrito (Metodo ASTM 2047/75)	0.55

AVVERTENZE

Teme il gelo.

eclá
DECORATION

www.ecladecoration.com info@ecladecoration.com

Paint your floor

Vivienne

CERA

Metallizzata

CARATTERISTICHE TECNICHE

E' una cera a doppia reticolazione, molto fluida, per pavimenti in gomma, PVC, linoleum, graniglia. Ottima anche su pavimenti antistatici poiché non altera la conducibilità elettrica.

Crea un film particolarmente resistente "allo scivolo" (conforme allo standard CSMA/USA) e si può decerare solo con detergenti specifici.

Altamente resistente al traffico e ai lavaggi con alcool e detergenti aggressivi.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Applicabile a due mani (la seconda mano dopo completa asciugatura della prima), previo lavaggio di fondo con decerante specifico e risciacquo.

Si lava con frangia in microfibra e detergente specifico oppure con macchina munita di disco.

Per ottenere un effetto bagnato usare la macchina ad alta velocità, con disco crema o in fibra naturale a secco.

DATI INDICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto	Emulsione bianca
Peso specifico	1.036 g/ml
pH	8.4±0.2
Resa (dipende dalla porosità del pavimento)	da 40 a 70 g/mq per due mani
Contenuto in sostanza attiva	31%
Contenuto in sostanza secca	25%
Coefficiente di attrito (Metodo ASTM 2047/75)	0.56

CARATTERISTICHE ECOLOGICHE

Il prodotto è conforme ai "Criteri Ambientali Minimi" previsti nelle specifiche tecniche di cui al punto 6.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 Maggio 2012 (N.142).

Non contiene:

- sostanze di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.3 paragrafi a) e b);
- COV (Composti organici volatili)
- NTA e EDTA

Contiene:

- tensioattivi con biodegradabilità rapida aerobica di cui al punto 6.2.2
- Fosforo (P) inf. 1%.

AVVERTENZE

Stoccare a temperatura compresa tra 10 e 30° C.
Teme gelo e forte caldo.

eclá
DECORATION

www.ecladecoration.com info@ecladecoration.com

Pain your floor

Vivienne

ROLLERMIX

Resina Sintetica Polivalente



CARATTERISTICHE TECNICHE

Resina sintetica utilizzabile per migliorare l'adesione, l'elasticità e l'impermeabilità delle malte cementizie.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Si può diluire con acqua in proporzioni da 1:1 a 1:10 a seconda del tipo di supporto da ricoprire.

Si applica a rullo o pennello e serve anche per creare un'adesivo di ripresa su calcestruzzi vecchi ed usurati; qualche minuto prima di procedere con la posa di un nuovo getto cementizio, mescolare resina, acqua e cemento in polvere in dosi da definirsi di volta in volta.

Resa 1:1 con acqua 0,15 kg/mq.

AVVERTENZE

Le prescrizioni contenute nella presente scheda sono da ritenersi puramente indicative, frutto della nostra quotidiana esperienza. Perché il prodotto risponda a quanto effettivamente richiesto si consiglia pertanto vivamente di effettuare prove in proprio.

Eclà quale produttore garantisce la qualità del materiale ma non si assume alcuna responsabilità sul come, dove e quando il prodotto viene applicato.

eclà

DECORATION

www.ecladecoration.com info@ecladecoration.com

Paint your floor

Vivienne

POLIURES

Vernice poliuretanica alifatica bicomponente A+B
Trasparente Satinata

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	Finitura bicomponente acrilpoliuretanica base acqua, composta da un componente (A) + un induritore isocianato alifatico (B), estremamente compatto, resistente ai raggi UV e all'abrasione nonché a soluzioni acido-basiche, a detergenti per pavimenti e ad olii minerali. E' un VOC-free, privo di NMP. Assicura una buona resistenza meccanica ed un'ottima protezione da eventuali macchie.
Campi d'impiego	Protettivo per superfici interne/esterne, garage, pavimenti di industrie chimiche, farmaceutiche.
Confezioni	Litri 6 (5 litri + 1 litro) • Litri 1,2 (1 litro + 200 ml)
Colori	Trasparente satinato.

MODO D'IMPIEGO

Applicazione	I supporti da trattare con VIVIENNE POLIURES SATINATA devono essere perfettamente puliti, privi di umidità di risalita, senza macchie di grassi e olii, i pavimenti rigorosamente asciutti e con stagionatura di 60 giorni. Prima di applicare POLIURES SATINATA assicurarsi di aver carteggiato accuratamente il supporto, così da favorire una perfetta adesione del prodotto. Si consiglia il lavaggio del pavimento con una soluzione di acqua e acido cloridrico al 10% così da eliminare definitivamente i sali di salnitro residui. Eliminare gli acidi ripulendo con acqua. Su piastrelle/ceramica è necessario carteggiare con una macchina a nastro o a disco con carta abrasiva grossa, quindi rimuovere la polvere con una soluzione di acqua e acido cloridrico al 10%. Risciacquare e attendere la completa asciugatura del supporto. Per una perfetta resa della POLIURES SATINATA si consiglia l'uso della stessa come PRIMER: mescolare il composto A+B per 5 minuti, a basso numero di giri, con trapano a frusta. Far riposare l'impasto ottenuto per 5 minuti (Tempo di Induzione). Diluire il prodotto con acqua al 50% e applicare a rullo a pelo corto, pennello o airless. A 12 ore dalla prima mano di POLIURES PRIMER al 50% di diluizione, ripetere lo stesso procedimento. Mescolare A+B di POLIURES SATINATA con un trapano a frusta a basso numero di giri. Lasciare riposare per 5 minuti (Tempo di Induzione) e applicare subito. Dopo circa 6 ore, ad una temperatura di 23° C e dopo aver verificato che il supporto si sia completamente asciugato, applicare la seconda mano. Su pavimenti ad alta pedonabilità si consiglia la terza mano.
Diluizione	Pronto all'uso. Se utilizzato come primer diluire al 50% con acqua. Non superare mai le dosi consigliate.
Temperatura di applicazione	> 10° C e comunque < 35° C; umidità relativa < 75% e > 10%.
Tempo di lavorabilità	A prodotto miscelato, ca. 6 ore a 23°C. Utilizzare nei tempi indicati. Non diluire nuovamente il composto se giunto alla fase catalisi al solo scopo di renderlo ancora applicabile ed abbassarne la viscosità. Non miscelare mai POLIURES SATINATA appena diluita con altra giunta al termine di Pot-Life.

Paint your floor

Film finale	Satinato, trasparente.
Attrezzi consigliati	Rullo a pelo corto, pennello in setola, airless.
Pulizia attrezzi	Subito dopo l'uso, con acqua.
Stoccaggio	Conservare lontano da fonti di calore, $T > 5^{\circ}\text{C}$, nei corrispettivi recipienti originali ben chiusi. Si consiglia l'utilizzo entro 12 mesi dalla data di produzione.
Precauzioni	Indossare guanti in gomma. Per applicazione a spruzzo munirsi di maschera antisolvente e occhiali protettivi. Arieggiare gli ambienti.
Essiccamento a 20°	60 minuti fuori polvere. 6 ore fuori impronta. 48 ore in profondità. Sovraverniciabile dopo 12 ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rapporto di miscelazione	100:20
Resa teorica	Circa 6-7 mq/kg (1 mano). Applicare almeno 2 mani di prodotto.
Peso specifico	1,00 Kg/L (Parte A) • 1,15 Kg/L (EN ISO 2811)
Classe di rischio	Irritante. Consultare la scheda di sicurezza.
Lavabilità	Resistenza all'abrasione oltre 30.000 colpi di spazzola (DIN 53778).
Brillantezza	20 a 60° (EN ISO 2813)
Adesione	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ (UNI EN 1542)
Viscosità	Brookfield cps $250 \pm 20\%$ Vel. 20 gir. 2
COV	2 g/l
PVC	-
% Solidi in volume	38%
Certificazione	UNI 11021:2002 "Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti. Requisiti e metodi di prova".
Caratteristiche prestazionali	Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-1,2): Classe I ($S_D < 5\text{m}$); Permeabilità alla CO_2 (UNI EN 1062-6): conforme ($S_D > 50\text{m}$); Assorbimento capillare e permeabilità dell'acqua (UNI EN 1062-3): conforme ($w < 0,1$); Prova di aderenza per trazione diretta (UNI EN 1542): conforme (aderenza $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$); Resistenza all'abrasione, Abrasimetro Taber (Carta abrasiva CS 10/Carico 10N, 1000 cicli) (ASTM D 4060): ca. 35 mg; Durezza al pendolo Koenig: ca. 100 sec.

Resistenze chimiche

TEST CHIMICO	TEMPO DI CONTATTO	RISULTATO
ACETO	1 h	+
ACETONE	10 sec.	+
ACQUA DISTILLATA	24 h	+
ACQUA E SALE AL 15%	24 h	+
AMMONIACA AL 1%	1 h	+
AMMONIACA AL 10%	1 h	+
CAFFE'	24 h	+
COCA-COLA	24 h	+
ETANOLO AL 10%	16 h	+
ETANOLO AL 90%	1 h	A
IPOCLORITO DI SODIO AL 5%	24 h	+
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA	24 h	+
VINO ROSSO	24 h	+

LEGGENDA

+ = INALTERATO

A = ATTACCATO CON FORMAZIONE DI BOLLE O RAMMOLLIMENTO

D = DISTRUTTO

eclá
DECORATION

www.ecladecoration.com
info@ecladecoration.com

Paint your floor

Vivienne

POLIURES

Vernice poliuretanica alifatica bicomponente A+B
Trasparente Opaca

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	Finitura bicomponente acrilpoliuretanica base acqua, composta da un componente (A) + un induritore isocianato alifatico (B), estremamente compatto, resistente ai raggi UV e all'abrasione nonché a soluzioni acido-basiche, a detergenti per pavimenti e ad olii minerali. E' un VOC-free, privo di NMP. Assicura una buona resistenza meccanica ed un'ottima protezione da eventuali macchie.
Campi d'impiego	Protettivo per superfici interne/esterne, garage, pavimenti di industrie chimiche, farmaceutiche.
Confezioni	Litri 6 (5 litri + 1 litro) • Litri 1,2 (1 litro + 200 ml)
Colori	Trasparente opaco.

MODO D'IMPIEGO

Applicazione	I supporti da trattare con VIVIENNE POLIURES OPACA devono essere perfettamente puliti, privi di umidità di risalita, senza macchie di grassi e olii, i pavimenti rigorosamente asciutti e con stagionatura di 60 giorni. Prima di applicare POLIURES OPACA assicurarsi di aver carteggiato accuratamente il supporto, così da favorire una perfetta adesione del prodotto. Si consiglia il lavaggio del pavimento con una soluzione di acqua e acido cloridrico al 10% così da eliminare definitivamente i sali di salnitro residui. Eliminare gli acidi ripulendo con acqua. Su piastrelle/ceramica è necessario carteggiare con una macchina a nastro o a disco con carta abrasiva grossa, quindi rimuovere la polvere con una soluzione di acqua e acido cloridrico al 10%. Risciacquare e attendere la completa asciugatura del supporto. Per una perfetta resa della POLIURES OPACA si consiglia l'uso della stessa come PRIMER: mescolare il composto A+B per 5 minuti, a basso numero di giri, con trapano a frusta. Far riposare l'impasto ottenuto per 5 minuti (Tempo di Induzione). Diluire il prodotto con acqua al 50% e applicare a rullo a pelo corto, pennello o airless. A 12 ore dalla prima mano di POLIURES PRIMER al 50% di diluizione, ripetere lo stesso procedimento. Mescolare A+B di POLIURES OPACA con un trapano a frusta a basso numero di giri. Lasciare riposare per 5 minuti (Tempo di Induzione) e applicare subito. Dopo circa 6 ore, ad una temperatura di 23° C e dopo aver verificato che il supporto si sia completamente asciugato, applicare la seconda mano. Su pavimenti ad alta pedonabilità si consiglia la terza mano.
Diluizione	Pronto all'uso. Se utilizzato come primer diluire al 50% con acqua. Non superare mai le dosi consigliate.
Temperatura di applicazione	> 10° C e comunque < 35° C; umidità relativa < 75% e > 10%.
Tempo di lavorabilità	A prodotto miscelato, ca. 6 ore a 23°C. Utilizzare nei tempi indicati. Non diluire nuovamente il composto se giunto alla fase catalisi al solo scopo di renderlo ancora applicabile ed abbassarne la viscosità. Non miscelare mai POLIURES OPACA appena diluita con altra giunta al termine di Pot-Life.

Paint your floor

Film finale	Opaco, trasparente.
Attrezzi consigliati	Rullo a pelo corto, pennello in setola, airless.
Pulizia attrezzi	Subito dopo l'uso, con acqua.
Stoccaggio	Conservare lontano da fonti di calore, $T > 5^{\circ}\text{C}$, nei corrispettivi recipienti originali ben chiusi. Si consiglia l'utilizzo entro 12 mesi dalla data di produzione.
Precauzioni	Indossare guanti in gomma. Per applicazione a spruzzo munirsi di maschera antisolvente e occhiali protettivi. Arieggiare gli ambienti.
Essiccamento a 20°	30 minuti fuori polvere. 3 ore fuori impronta. 48 ore in profondità. Sovraverniciabile dopo 12 ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rapporto di miscelazione	100:20
Resa teorica	Circa 6-7 mq/kg (1 mano). Applicare almeno 2 mani di prodotto.
Peso specifico	1,00 Kg/L (Parte A) • 1,15 Kg/L (EN ISO 2811)
Classe di rischio	Irritante. Consultare la scheda di sicurezza.
Lavabilità	Resistenza all'abrasione oltre 30.000 colpi di spazzola (DIN 53778).
Brillantezza	5 a 60° (EN ISO 2813)
Adesione	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ (UNI EN 1542)
Viscosità	Brookfield cps 250 $\pm$ 20% Vel. 20 gir. 2
COV	2 g/l
PVC	-
% Solidi in volume	37%
Certificazione	UNI 11021:2002 "Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti. Requisiti e metodi di prova".
Caratteristiche prestazionali	Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-1,2): Classe I ($S_D < 5\text{m}$); Permeabilità alla CO_2 (UNI EN 1062-6): conforme ($S_D > 50\text{m}$); Assorbimento capillare e permeabilità dell'acqua (UNI EN 1062-3): conforme ($w < 0,1$); Prova di aderenza per trazione diretta (UNI EN 1542): conforme (aderenza $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$); Resistenza all'abrasione, Abrasimetro Taber (Carta abrasiva CS 10/Carico 10N, 1000 cicli) (ASTM D 4060): ca. 35 mg; Durezza al pendolo Koenig: ca. 100 sec.

Resistenze chimiche

TEST CHIMICO	TEMPO DI CONTATTO	RISULTATO
ACETO	1 h	+
ACETONE	10 sec.	+
ACQUA DISTILLATA	24 h	+
ACQUA E SALE AL 15%	24 h	+
AMMONIACA AL 1%	1 h	+
AMMONIACA AL 10%	1 h	+
CAFFE'	24 h	+
COCA-COLA	24 h	+
ETANOLO AL 10%	16 h	+
ETANOLO AL 90%	1 h	A
IPOCLORITO DI SODIO AL 5%	24 h	+
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA	24 h	+
VINO ROSSO	24 h	+

LEGGENDA

+ = INALTERATO

A = ATTACCATO CON FORMAZIONE DI BOLLE O RAMMOLLIMENTO

D = DISTRUTTO

eclá
DECORATION

www.ecladecoration.com
info@ecladecoration.com

Paint your floor

Vivienne

POLIURES

Vernice poliuretanica alifatica bicomponente A+B
Trasparente Lucida

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	Finitura bicomponente acrilpoliuretanica base acqua, composta da un componente (A) + un induritore isocianato alifatico (B), estremamente compatto, resistente ai raggi UV e all'abrasione nonché a soluzioni acido-basiche, a detergenti per pavimenti e ad olii minerali. E' un VOC-free, privo di NMP. Assicura una buona resistenza meccanica ed un'ottima protezione da eventuali macchie.
Campi d'impiego	Protettivo per superfici interne/esterne, garage, pavimenti di industrie chimiche, farmaceutiche.
Confezioni	Litri 6 (5 litri + 1 litro) • Litri 1,2 (1 litro + 200 ml)
Colori	Trasparente lucido.

MODO D'IMPIEGO

Applicazione	I supporti da trattare con VIVIENNE POLIURES LUCIDA devono essere perfettamente puliti, privi di umidità di risalita, senza macchie di grassi e olii, i pavimenti rigorosamente asciutti e con stagionatura di 60 giorni. Prima di applicare POLIURES LUCIDA assicurarsi di aver carteggiato accuratamente il supporto, così da favorire una perfetta adesione del prodotto. Si consiglia il lavaggio del pavimento con una soluzione di acqua e acido cloridrico al 10% così da eliminare definitivamente i sali di salnitro residui. Eliminare gli acidi ripulendo con acqua. Su piastrelle/ceramica è necessario carteggiare con una macchina a nastro o a disco con carta abrasiva grossa, quindi rimuovere la polvere con una soluzione di acqua e acido cloridrico al 10%. Risciacquare e attendere la completa asciugatura del supporto. Per una perfetta resa della POLIURES LUCIDA si consiglia l'uso della stessa come PRIMER: mescolare il composto A+B per 5 minuti, a basso numero di giri, con trapano a frusta. Far riposare l'impasto ottenuto per 5 minuti (Tempo di Induzione). Diluire il prodotto con acqua al 50% e applicare a rullo a pelo corto, pennello o airless. A 12 ore dalla prima mano di POLIURES PRIMER al 50% di diluizione, ripetere lo stesso procedimento. Mescolare A+B di POLIURES LUCIDA con un trapano a frusta a basso numero di giri. Lasciare riposare per 5 minuti (Tempo di Induzione) e applicare subito. Dopo circa 6 ore, ad una temperatura di 23° C e dopo aver verificato che il supporto si sia completamente asciugato, applicare la seconda mano. Su pavimenti ad alta pedonabilità si consiglia la terza mano.
Diluizione	Pronto all'uso. Se utilizzato come primer diluire al 50% con acqua. Non superare mai le dosi consigliate.
Temperatura di applicazione	> 10° C e comunque < 35° C; umidità relativa < 75% e > 10%.
Tempo di lavorabilità	A prodotto miscelato, ca. 6 ore a 23°C. Utilizzare nei tempi indicati. Non diluire nuovamente il composto se giunto alla fase catalisi al solo scopo di renderlo ancora applicabile ed abbassarne la viscosità. Non miscelare mai POLIURES LUCIDA appena diluita con altra giunta al termine di Pot-Life.

Paint your floor

Film finale	Lucido, trasparente.
Attrezzi consigliati	Rullo a pelo corto, pennello in setola, airless.
Pulizia attrezzi	Subito dopo l'uso, con acqua.
Stoccaggio	Conservare lontano da fonti di calore, $T > 5^{\circ}\text{C}$, nei corrispettivi recipienti originali ben chiusi. Si consiglia l'utilizzo entro 12 mesi dalla data di produzione.
Precauzioni	Indossare guanti in gomma. Per applicazione a spruzzo munirsi di maschera antisolvente e occhiali protettivi. Arieggiare gli ambienti.
Essiccamento a 20°	60 minuti fuori polvere. 8 ore fuori impronta. 48 ore in profondità. Sovraverniciabile dopo 12 ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rapporto di miscelazione	100:20
Resa teorica	Circa 6-7 mq/kg (1 mano). Applicare almeno 2 mani di prodotto.
Peso specifico	1,00 Kg/L (Parte A) • 1,15 Kg/L (EN ISO 2811)
Classe di rischio	Irritante. Consultare la scheda di sicurezza.
Lavabilità	Resistenza all'abrasione oltre 30.000 colpi di spazzola (DIN 53778).
Brillantezza	90 a 60° (EN ISO 2813)
Adesione	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ (UNI EN 1542)
Viscosità	Brookfield cps 250 $\pm 20\%$ Vel. 20 gir. 2
COV	2 g/l
PVC	-
% Solidi in volume	39%
Certificazione	UNI 11021:2002 "Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti. Requisiti e metodi di prova".
Caratteristiche prestazionali	Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-1,2): Classe I ($S_D < 5\text{m}$); Permeabilità alla CO_2 (UNI EN 1062-6): conforme ($S_D > 50\text{m}$); Assorbimento capillare e permeabilità dell'acqua (UNI EN 1062-3): conforme ($w < 0,1$); Prova di aderenza per trazione diretta (UNI EN 1542): conforme (aderenza $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$); Resistenza all'abrasione, Abrasimetro Taber (Carta abrasiva CS 10/Carico 10N, 1000 cicli) (ASTM D 4060): ca. 35 mg; Durezza al pendolo Koenig: ca. 100 sec.

Resistenze chimiche

TEST CHIMICO	TEMPO DI CONTATTO	RISULTATO
ACETO	1 h	+
ACETONE	10 sec.	+
ACQUA DISTILLATA	24 h	+
ACQUA E SALE AL 15%	24 h	+
AMMONIACA AL 1%	1 h	+
AMMONIACA AL 10%	1 h	+
CAFFE'	24 h	+
COCA-COLA	24 h	+
ETANOLO AL 10%	16 h	+
ETANOLO AL 90%	1 h	A
IPOCLORITO DI SODIO AL 5%	24 h	+
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA	24 h	+
VINO ROSSO	24 h	+

LEGGENDA

+ = INALTERATO

A = ATTACCATO CON FORMAZIONE DI BOLLE O RAMMOLLIMENTO

D = DISTRUTTO

eclá
DECORATION

www.ecladecoration.com
info@ecladecoration.com

Paint your floor

Vivienne

Decor Floors Strong

Rasante

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rasante cementizio monocomponente in polvere composto da inerti, leganti idraulici e additivi usato come base su supporti cementizi.

E' ideale per regolarizzare i fondi sui quali si andrà ad applicare il DECOR FLOORS MEDIUM e LIGHT.

Ad uso interno ed esterno, piastrelle, ceramiche, massetti, cartongesso.

Sconsigliato su supporti ammalorati, sfarinati, gesso, rivestimenti idrorepellenti, silossanici, olii e grassi.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici devono essere pulite, non polverose, perfettamente asciutte e con nessuna traccia di olii o grassi.

APPLICAZIONE A PARETE E PAVIMENTO

Mescolare 20 kg di VIVIENNE DECOR FLOORS STRONG con ca. 5,5-6,0 litri di acqua pulita, utilizzando un trapano elettrico a basso numero di giri, così da ottenere un composto omogeneo e senza grumi. Lasciare riposare per 2-3 minuti l'impasto ottenuto e procedere poi con l'applicazione.

Effettuare una o più mani, con spatola inox, avvalendosi del supporto di una rete in fibra di vetro, creando uno spessore fino ad un massimo di 3/5 mm a due mani.

Per supporti in cartongesso utilizzare VIVIENNE ROLLERMIX per uniformare l'assorbimento. Su piastrelle, al fine di migliorare l'adesione meccanica, è consigliabile effettuare una tenue abrasione con specifico disco mentre, in caso di mattonelle fugate è consigliabile affogare nel DECOR FLOORS STRONG una rete in fibra di vetro facendo attenzione ad effettuare tra le strisce sormonti di almeno 10 cm. Procedere 24 ore dopo con la carteggiatura al fine di eliminare eventuali residui.

AVVERTENZE

Applicare a temperature non inferiori a +5° C e non superiori a +35° C evitando, durante la stesura, pioggia, vento, gelo e sole diretto.

Privo di potere elastico, non è applicabile su supporti con fessurazioni, movimenti strutturali o comunque bagnati e soggetti a fenomeni di umidità di risalita.

eclà
DÉCORATION

www.ecladecoration.com
info@ecladecoration.com

Tra ogni mano
6 h

60 m
Durata impasto

3
Kg/m²



Conforme alla norma EN 998-1 GP CSIV W2/EN 1504-3 R2-PCC

PRODUCT DATA

Aspetto	Polvere
Colore	Bianco
Confezione	5/20 kg
Rapporto dell'impasto	20 kg + 5,5/6 lt. acqua
Conservazione	12 Mesi in ambiente asciutto e ventilato
Diametro massimo dell'aggregato	$\leq 1,0$ mm
Massa volumica EN 1015-10	~ 1400 kg/m ³

VALORI ED INFORMAZIONI APPLICATIVE (a 23° C e 50% umidità relativa)

Acqua d'impasto	26/28%
Durata dell'impasto	≈ 60 Minuti
Consumo	2,0/3,0 kg per mq
Spessore applicativo	da $\geq 2,0$ mm a $\leq 10,0$ mm
Temperatura di applicazione	da +5 a +35° C
Tempo di attesa fra gli strati	$\geq 4/6$ h
Tempo di attesa per l'applicazione della decorazione successiva	≥ 12 h
Massa volumica della malta fresca (EN 1015-6)	~ 1600 kg/m ³

Massa volumica della malta indurita (EN 1015-10) ~ 1400 kg/m³

VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI

Adesione (EN 1015 12) N/mm ²	$\geq 1,00$
Contenuto di ioni cloruro (EN 1015-17)	$\leq 0,05\%$
Assorbimento capillare (EN 1015-18) (kg/m ² h ^{0,5} W2)	$\leq 0,2$
Resistenza a compressione (EN 1015 11) N/mm ²	$\geq 9,00$ CS IV
Resistenza a flessione (EN 1015 11) N/mm ²	$> 4,5$
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19)	$\leq \mu 15$
Capacità termica specifica (EN 1745, A12) kJ/kgK	1,0
Conducibilità termica (W/m*K) (EN 1745, A.12) Valore medio prospetto: P=50%	0,47
Sostanze pericolose (EN-998-1)	Vedi SDS
Reazione al fuoco	A1

Durabilità (EN 998-1) Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta.

NOTE

Le prescrizioni contenute nella presente scheda sono da ritenersi puramente indicative, frutto della nostra quotidiana esperienza. Perché il prodotto risponda a quanto effettivamente richiesto si consiglia pertanto vivamente di effettuare prove in proprio.

Eclà quale produttore garantisce la qualità del materiale ma non si assume alcuna responsabilità sul come, dove e quando il prodotto viene applicato.



Vivienne

Decor Floors Medium o Light

- monocomponente, pronto all'uso
- a basso spessore
- ideale per pareti, pavimenti, arredo interno/esterno
- ad altissime prestazioni
- ottima resistenza elasticità ed adesione

CARATTERISTICHE TECNICHE

E' un rivestimento monocomponente base acqua, pronto all'uso, costituito da cemento, quarzi sferici finissimi, resine ed additivi, ideale per pavimenti, piastrelle, ceramiche, mobili d'arredo e substrati di varia natura.

Disponibile in due granulometrie (Medium 300 mc • Light 130 mc) ha caratteristiche di forte durezza, elasticità, resistenza all'abrasione. Estremamente idrofugato, tale da respingere eventuali infiltrazioni di agenti esterni che ne causerebbero il degrado.

L'uso parallelo della finitura poliuretanica bicomponente base acqua POLIURES lo protegge rendendolo particolarmente impermeabile e resistente alle macchie. Può altresì essere trattato con resine epossidiche, acriliche che lo rendono perfettamente lavabile. Si pulisce con detergenti specifici non solventi ed è colorabile con i FASHION COLOR ECLA'.

CAMPI D'IMPIEGO

Ottimo per la realizzazione di effetti cementizi materici e decorativi, in ambienti sia interni che esterni.

Adatto per cartongesso precedentemente primerizzato, MDF, intonaco civile, piastrelle e ceramica.

Da non utilizzare assolutamente su supporti bagnati o con problemi di umidità di risalita, piscine, gomma, linoleum e poliuretano espanso.

APPLICAZIONE

Prima di procedere con la posa di VIVIENNE DECOR FLOORS MEDIUM/LIGHT, è necessario assicurarsi di aver ripulito il supporto da qualsiasi impurità (polvere, olii, grassi) e di aver preventivamente livellato con il rasante VIVIENNE STRONG e l'ausilio di una rete in fibra di vetro in esso adagiata.

Mescolare con acqua usando un miscelatore ad elica a bassa velocità, così da creare un conglomerato omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare 2/3 minuti e procedere con l'applicazione, con frattazzo inox o spatola in plastica, fino ad 1 mm di spessore per mano.

eclá
DÉCORATION

www.ecladecoration.com
info@ecladecoration.com

Ad avvenuta asciugatura della prima mano carteggiare e procedere con la seconda, anch'essa da carteggiare ad asciugatura.

Terminate queste operazioni assicurarsi di eliminare eventuali impurità o creste, quindi procedere con l'ultima mano di DECOR FLOORS LIGHT opportunamente colorato con FASHION COLOR ECLA' (ciclo VIVIENNE NATURAL) scelto.

Se si opta per il ciclo decorativo, stendere il FASHION PRIMER FINE ECLA' e la finitura decorativa GRACE ECLA'.

A chiusura ciclo, applicare VIVIENNE POLIURES in due mani e VIVIENNE CERA PROTETTIVA.

CONFORME ALLA NORMA

European Norm N.C.

VALORI E INFORMAZIONI APPLICATIVE (A 23° C E 50% UMIDITA' RELATIVA)

Acqua di impasto	28/32%
Durata dell'impasto	ca. 90 minuti
pH dell'impasto	12 ca.
Consumo	circa 1,5 kg/m ² per mm di spessore
Prodotti complementari	VIVIENNE DECOR FLOORS STRONG
Temperatura di applicazione	+5/+35° C
Tempo fra due mani	da 4 a 20 ore (in funzione della temperatura)
Attesa prima della finitura	4 gg.
Pedonabilità	24 ore
Messa in esercizio	4 gg.

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

Colore/Consistenza	Colorato/Polvere
Residuo solido %	100
Confezioni	5/20 kg (Medium) • 5/15 kg (Light)
Conservazione	12 Mesi in ambiente asciutto e ventilato.
Massa volumica apparente kg/l	circa 1,55

Classificazione di pericolo secondo direttiva 1999/45/CE

Irritante. Leggere attentamente le indicazioni riportate in questa scheda, sul sacchetto e sulla Scheda di Sicurezza.

VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI (diluizione acquosa)

Resistenza a flessione granulometria da 0 a 300 micron (dopo 28 gg)	≈ 10 N/mm ²
Resistenza a compressione granulometria da 0 a 300 micron (dopo 28 gg)	≈ 45 N/mm ²
Resistenza ad abrasione granulometria da 0 a 300 micron (dopo 28 gg e dopo 3.000 giri) EN 5470	< 1 g

NOTE

Le prescrizioni contenute nella presente scheda sono da ritenersi puramente indicative, frutto della nostra quotidiana esperienza. Perché il prodotto risponda a quanto effettivamente richiesto si consiglia pertanto vivamente di effettuare prove in proprio.

Eclà quale produttore garantisce la qualità del materiale ma non si assume alcuna responsabilità sul come, dove e quando il prodotto viene applicato.



www.ecladecoration.com
info@ecladecoration.com