

WILMA

Rivestimento decorativo acrilico a spessore

Natura del prodotto

Rivestimento decorativo a spessore bicomponente a base di leganti speciali, cariche ed additivi selezionati.

Campo d'impiego e caratteristiche

Rivestimento decorativo di buona elasticità e deformabilità, permette di ottenere finiture ad alto spessore, dotate di ottimo potere riempitivo e mascherante, senza che si manifestino cavillature e fessurazioni. Caratterizzato da ottima lavorabilità e capacità di mascherare eventuali imperfezioni del supporto;

Gli effetti decorativi che si riescono ad ottenere, frutto dell'estro, della fantasia e della maestria dell'applicatore, sono molteplici e ripropongono fedelmente le pietre naturali per forma, struttura e colore. La struttura diversificata nello spessore consente di ricavare un effetto chiaro scuro che rende le superfici più espressive, dando loro un aspetto ricercato ed originale.

Adattabile a tutti gli ambienti, i supporti decorati con Wilma trovano la giusta collocazione in tutti i luoghi ove si voglia unire tradizione e bellezza, mantenendo al tempo stesso la suggestione ed il fascino delle antiche murature e donando calore e colore ad ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

♦ Peso specifico (ISO 2811) :	1.50 ± 0.05 kg/l (A+B)
♦ Viscosità di vendita a 23 °C (ISO 2884) :	260.000 ± 10.000 (R7 RPM20 a 20 °C)
♦ pH al collaudo:	8,5 ± 0,2
♦ Tempo di essiccazione (a 20 °C ed U.R. del 60%):	- al tatto: 12 h – 24 h - sovraverniciabile: 36 h – 48 h (variabile a seconda dello spessore e delle condizioni termoigrometriche)
♦ Rapporto di miscelazione:	5 : 1
♦ Tempo di vita dell'impasto:	36 h - 48 h in funzione della temperatura ambiente; trascorso tale tempo il prodotto può essere ancora utilizzato, previa diluizione al 5-10% con acqua
♦ Resistenza agli U.V.:	resistente, non ingiallente

Dati applicativi

Resa teorica :	1,8 – 3,5 kg/m ² variabile secondo lo spessore applicato ed il tipo di effetto realizzato. La resa è puramente indicativa e si riferisce a supporti lisci; essa può variare sensibilmente a seconda delle condizioni del supporto e della mano dell'applicatore. Al fine di determinare la resa effettiva si consiglia di effettuare un'applicazione preliminare campione.
N° strati consigliati:	1
Strumenti di applicazione :	frattone acciaio inox, rullo di lana a pelo lungo, rulli decorativi
Diluizione:	Il prodotto è pronto uso, pertanto non necessita di alcuna diluizione
Tipo di diluente:	acqua potabile

Tipo di supporto

Risultano idonei tutti i fondi ad intonaco civile, a gesso, cartongesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce.

Preparazione delle superfici

- **Preparazione dei supporti**

Il supporto deve essere sempre controllato e risultare sano, pulito e coerente, esente da macchie di umidità, polvere, sporco, grasso, ecc. Eventuali efflorescenze presenti devono essere rimosse mediante spazzolatura o lavaggio. In presenza di muffe trattare prima la superficie con apposita soluzione disinfestante sanificante.

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini (rispettare un tempo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane). Dopo accurata pulizia e stuccatura dei supporti, applicare una mano a pennello di FASHION FIX diluito 1:3 con acqua. Nel caso di fondi particolarmente sfarinanti è consigliabile una mano preventiva di FASHION FIX diluito 1:6 con acqua.

Applicare il prodotto diluito con pennello, in una mano, fino a completa impregnazione del fondo.

- **Applicazione di FASHION PRIMER SABBIATO**

Dopo aver preparato adeguatamente i supporti, applicare FASHION PRIMER SABBIATO tal quale in una o due mani con rullo di pelo corto (art. 490.20); nel caso di muri particolarmente assorbenti applicare una mano preventiva di FASHION PRIMER SABBIATO diluito al 30-40% con acqua

- **Applicazione di WILMA**

Prima di applicare WILMA è necessario versare gradatamente, sotto lenta agitazione, il componente B del prodotto in polvere nel componente A in pasta. Amalgamare a sufficienza il composto ottenuto per qualche minuto sino ad ottenere un prodotto omogeneo e privo di grumi.

Applicare il prodotto seguendo le tecniche e gli attrezzi consigliati secondo l'effetto desiderato.

Confezionamento

24 kg (20kg + 4 kg) – 6 kg (5kg + 1 kg)

Avvertenze

Si sconsiglia di applicare il prodotto con temperature del supporto e/o dell'ambiente inferiori a +5 °C e superiori a +35 °C e con umidità relativa dell'ambiente > 85% e del supporto > 10 °C.

Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua.

Magazzinaggio

Conservare il prodotto in contenitori originali, sigillati ed a temperature comprese tra +5 °C e +40 °C, al riparo dal sole e dal gelo.

Se stoccato nelle condizioni sopra descritte, il prodotto conserva la sua validità per 12 mesi.

Norme di sicurezza

Il prodotto non necessita di etichettatura in base alle attuali normative CEE. Si consiglia di rispettare comunque le normali precauzioni d'uso e le vigenti norme di igiene e sicurezza. Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciar essiccare il prodotto residuo e trattarlo come rifiuto speciale.



<http://www.ecladecoration.com> –
e-mail: info@ecladecoration.com

Rev. 01 – gennaio 2012

I valori indicati in questa scheda sono frutto di prove di laboratorio e prove pratiche e quindi sono suscettibili di modifiche che possono essere apportate a fronte di nuove esperienze e della continua ricerca. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto, corrisponde alle nostre concrete esperienze senza tuttavia costituire impegno e responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni.