

FASHION CERA

Cera naturale

Natura del prodotto

Cera naturale a base di saponi e cere d'api emulsionati a caldo

Campo d'impiego e caratteristiche

FASHION CERA viene utilizzata per la ceratura dello stucco a calce GRETA; la superficie così trattata diviene ancora più brillante e più resistente al lavaggio ed all'usura.

Caratteristiche tecniche

♦ Peso specifico (ISO 2811) :	0.98 ± 0.02 kg/l
♦ Residuo secco:	11 ± 2 %
♦ pH al collaudo:	6,5 - 7 ± 0,2
♦ Resa teorica:	28 – 30 mq/litro

Modalità di applicazione

Si applica dopo accurata miscelazione con panno morbido o spugna distribuendo il prodotto in modo uniforme. Se il prodotto si presenta denso riscaldarlo vicino ad una fonte di calore (o a bagnomaria), fino a quando non avrà raggiunto lo stato liquido. Si lucida ad essiccazione avvenuta (dopo 2/3 ore circa) con panno di lana, strofinando energicamente fino al raggiungimento dell'effetto voluto.

Confezionamento

1 l – 2,5 l

Avvertenze

Si sconsiglia di applicare il prodotto con temperature del supporto e/o dell'ambiente inferiori a +5 °C e superiori a +35 °C e con umidità relativa dell'ambiente > 85% e del supporto > 10 °C.
Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua.

Magazzinaggio

Conservare il prodotto in contenitori originali, sigillati ed a temperature comprese tra +5 °C e +40 °C, al riparo dal sole e dal gelo.
Se stoccato nelle condizioni sopra descritte, il prodotto conserva la sua validità per 12 mesi.

Norme di sicurezza

Il prodotto non necessita di etichettatura in base alle attuali normative CEE. Si consiglia di rispettare comunque le normali precauzioni d'uso e le vigenti norme di igiene e sicurezza. Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciar essiccare il prodotto residuo e trattarlo come rifiuto speciale.



www.ecladecoration.it/ – email: info@ecladecoration.com

Rev. 01 – gennaio 2010

I valori indicati in questa scheda sono frutto di prove di laboratorio e prove pratiche e quindi sono suscettibili di modifiche che possono essere apportate a fronte di nuove esperienze e della continua ricerca. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto, corrisponde alle nostre concrete esperienze senza tuttavia costituire impegno e responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni.