

FASHION PRIMER SABBATO

Fondo acrilico bianco ad alta copertura
ad effetto goffrato

Natura del prodotto

Fondo acrilico a base di resine acriliche in emulsione acquosa, cariche ed additivi selezionati ad effetto goffrato.

Campo d'impiego e caratteristiche

Fondo acrilico ad acqua per interni dotato di ottimo potere coprente e riempitivo, punto di bianco ed opacità, da impiegare come mano di preparazione per effetti decorativi. Si presta per trattare muri eterogenei, vecchi e nuovi, è facilmente applicabile su gesso, cartongesso, intonaci civili a base cementizia, intonaci a base calce aerea e sabbia fine

Caratteristiche tecniche

- | | |
|---|--|
| ◆ Peso specifico (ISO 2811) : | 1.55 ± 0.05 kg/l |
| ◆ Viscosità di vendita a 23 °C (ISO 2884) : | 11.000 ± 1.000 cP (R6 RPM50 a 23°C) |
| ◆ pH al collaudo: | 9,0 ± 0,2 |
| ◆ Tempo di essiccazione (a 20 °C ed U.R. del 60%): | da 4 a 6 ore, secondo condizioni termoigrometriche |

Dati applicativi

- | | |
|------------------------------------|---|
| Resa teorica : | 10 – 12 m ² /l |
| N° strati consigliati: | 1 - 2 |
| Strumenti di applicazione : | pennello, rullo a pelo corto |
| Diluizione: | Il prodotto è pronto uso, pertanto non necessita di alcuna diluizione |
| Tipo di diluente: | acqua potabile |

Tipo di supporto

Risultano idonei tutti i fondi ad intonaco civile, a gesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce.

Preparazione delle superfici e dei colori

- **Supporti idonei**

Risultano idonei tutti i fondi ad intonaco civile, a gesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce.

- **Preparazione dei supporti**

Il supporto deve essere sempre controllato e risultare sano, pulito e coerente, esente da macchie di umidità, polvere, sporco, grasso, ecc. Eventuali efflorescenze presenti devono essere rimosse mediante spazzolatura o lavaggio. In presenza di muffe trattare prima la superficie con apposita soluzione disinfestante sanificante.

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini (rispettare un tempo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane).

Supporti nuovi: spazzolare il supporto per eliminare ogni traccia di polvere o sporco. Applicare in ogni caso il prodotto su supporti ben asciutti e stagionati.

Supporti già verniciati: spazzolare e raschiare la superficie per eliminare le parti friabili o non ben ancorate delle vecchie pitture; stuccare eventuali imperfezioni; carteggiare e spazzolare il supporto per eliminare ogni traccia di polvere o sporco. Applicare in ogni caso il prodotto su supporti ben asciutti e stagionati.

Confezionamento

15 l – 5 l – 1 l

Avvertenze

Si sconsiglia di applicare il prodotto con temperature del supporto e/o dell'ambiente inferiori a +5 °C e superiori a +35 °C e con umidità relativa dell'ambiente > 85% e del supporto > 10 °C.

Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua.

Magazzinaggio

Conservare il prodotto in contenitori originali, sigillati ed a temperature comprese tra +5 °C e +40 °C, al riparo dal sole e dal gelo.

Se stoccato nelle condizioni sopra descritte, il prodotto conserva la sua validità per 12 mesi.

Norme di sicurezza

Il prodotto non necessita di etichettatura in base alle attuali normative CEE. Si consiglia di rispettare comunque le normali precauzioni d'uso e le vigenti norme di igiene e sicurezza. Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciar essiccare il prodotto residuo e trattarlo come rifiuto speciale.



www.ecladecoration.it/ – email: info@ecladecoration.com

Rev. 01 – gennaio 2010

I valori indicati in questa scheda sono frutto di prove di laboratorio e prove pratiche e quindi sono suscettibili di modifiche che possono essere apportate a fronte di nuove esperienze e della continua ricerca. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto, corrisponde alle nostre concrete esperienze senza tuttavia costituire impegno e responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni.